

Behandlung von Porphyrrauchstein - außen -

Porphyrrauchstein ist ein Ergussgestein (Rhyolith) verschiedener Herkunft. Häufig verwendet werden Trentiner und Südtiroler Porphyrrauchstein. Er hat eine meist rotbraune Farbe und wird oft mit rauchrauer Oberfläche verlegt. Alle Beläge behalten ihr natürlich schönes Aussehen durch eine natursteingerechte Behandlung. Bitte beachten Sie dazu nachfolgende Hinweise.

Vor dem Verfugen

Um auf rauen Oberflächen das Abwaschen des Fugenmörtels zu erleichtern, tragen Sie Lithofin FLECKSTOP >W< schon vor dem Verfugen einmal dünn auf.*

Bauendreinigung



Eine saubere, klare Oberfläche erhalten Sie durch Reinigen mit Lithofin MN Zement-schleierentferner. Sie entfernen Sie gleichzeitig Zementschleier und anderen Bauschmutz. Den Reiniger verdünnen Sie bis ca. 1:7, auf die vorgewässerte Fläche auftragen, nach wenigen Minuten durchbürsten und anschließend mit reichlich Wasser abspülen.

Entfernen spezieller Verunreinigungen

Öl, Fettschmutz	Lithofin MN Grundreiniger
Holzlasuren, Wachs, Teer, Versiegelungen	Lithofin LÖSEFIX
tief sitzende Ölflecken	Lithofin OIL-EX
pflanzliche Verfärbungen	Lithofin MN Außenreiniger**
Grünbeläge,	Lithofin ALLEX**

Regelmäßige Unterhaltspflege

Naturstein bedarf keiner besonderen Pflege. Bei normaler Beanspruchung genügt es, wenn Sie den Belag abkehren und von Zeit zu Zeit nass schrubben. Geben Sie dem Wischwasser Lithofin MN Grundreiniger bei, besonders nach dem Winter (Frühjahrsputz).



*Hinweis: Auf vorimprägnierten Flächen fällt die Farbvertiefung mit Lithofin MN Farbvertiefer sichtbar geringer aus.

LITHOFIN-Spezialprodukte für Marmor und andere Natursteine erhalten Sie nur im Natursteinfachhandel.


LITHOFIN-Service-Telefon: 07024 9403-20.

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung eines Produkts ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Die Eignung des Produkts ist an einer Probebelagfläche zu ermitteln (D3.20as).

Ref. 41020 Stand 3.20as

Zusätzliche Schutzbehandlung

Eine Oberflächenbehandlung verbessert das Aussehen und die Gebrauchseigenschaften von Naturstein. Dadurch entstehen weniger Flecken bzw. sind Flecken und andere Verunreinigungen leichter entfernbar. Der Natursteinbelag wird deutlich pflegeleichter und bleibt über Jahre schön.



△ **Wichtig:** Alle Imprägnierungen dürfen nur auf vollständig ausgetrockneten und saugfähigen Flächen verarbeitet werden. Wartezeiten: 4-6 Wochen bei Verlegung im Mörtelbett, 2-3 Wochen bei Dünnbettverlegung. Das Anlegen einer Probebelagfläche wird empfohlen. Eine

Wiederholung der Behandlung nach einigen Jahren sichert die optimale Schutzwirkung.

Zwei Möglichkeiten stehen zur Wahl:

1) Ohne Farbvertiefung - ohne Glanz

Lithofin MN Fleckstop ist eine offenporige Imprägnierung und rüstet die Oberfläche Öl, Fett und Wasser abweisend aus. Deshalb entstehen weniger Flecken und die Unterhaltsreinigung ist nachhaltig erleichtert. Diese Behandlungsart ist ideal, wenn der Belag optisch unverändert bleiben soll.



Verarbeitung: Einfach mit Flächenpinsel, Versiegelungsbürste oder Rolle satt und gleichmäßig auftragen, einziehen lassen und Überschuss vor dem Antrocknen (ca. 15 Min.) restlos entfernen. Ergiebigkeit: ca. 15 m² / Liter.

Alternativ kann der geruchsarme, lösemittelfreie Lithofin FLECKSTOP >W< verwendet werden.

2) Mit Farbvertiefung - ohne Glanz

Lithofin MN Farbvertiefer verleiht dem Belag eine kräftige Farbe* (wie nass) und ein frisches Aussehen. Gleichzeitig wird der Belag gegen Wasseraufnahme geschützt. Verarbeitung: Lithofin MN Farbvertiefer mit Flächenpinsel, Rolle oder Versiegelungsbürste satt und gleichmäßig auftragen. Ergiebigkeit: ca. 10 m²/Liter.



LITHOFIN-Produkte erhalten Sie bei:

Die professionelle Lösung

Herstellung und Vertrieb: LITHOFIN AG · D-73240 Wendlingen · Telefon +49 (0)70 24 94 03-0 · E-Mail: info@lithofin.de · www.lithofin.de
Vertrieb für Österreich: ARDEX Baustoff GmbH · 3382 Loosdorf · Telefon 027 54 7021-0 · E-Mail: office@ardex.at · www.lithofin.at
Vertrieb für die Schweiz: LITHOFIN Schweiz AG · 5420 Ehrendingen · Telefon 0 56 2 03 18-50 · E-Mail: info@lithofin.ch · www.lithofin.ch