

Lithofin MN Betoncoating -black-

De gebruiksklare coating op basis van hoogwaardige acrylaten en wassen is op waterbasis, geurarm en gemakkelijk aan te brengen. Het product vormt een beschermende film en zorgt voor een elegante zwarte kleur.

Technische data:

Dichtheid: ca. 1,0g/cm³ pH-waarde: ca. 9
 Uiterlijk: zwart Geur: bijna reukloos
 Oplosbaarheid in water: zeer goed

Eigenschappen

Het product bevat zwarte kleurpigmenten en is ideaal voor het kleuren van betonsteen of het opfrissen van de kleur van antraciet of zwart materiaal. Eenmaal droog vormt het een glanzende film die doffe, matte en ruwe oppervlakken een elegante uitstraling geeft. Lichte krassen en verweerde plekken worden geëgaliseerd.

Vuil dringt niet langer door in het oppervlak en kan gemakkelijk worden gewist. Ruwe oppervlakken krijgen een zachter oppervlak, waardoor ze gemakkelijker te reinigen zijn en over het algemeen gemakkelijker te onderhouden. De resistente bescherm laag vermindert niet alleen vroegtijdige slijtage, maar verbetert ook het uiterlijk van de vloerbedekking.

De verzegeling of het zwarte effect gaat één tot vijf jaar mee, afhankelijk van het weer, en moet van tijd tot tijd worden verversd.

Toepassing

Voor het afdichten, beschermen en kleuren van donkere (zwart, antraciet) betonklinkers buitenshuis
Ondergronden: Betonsteen

Opmerking: De slipweerstand kan worden beïnvloed. Niet geschikt voor geglaazuurde of gepolijste en andere dichte oppervlakken. Voor oppervlakken onderhevig aan zware mechanische belasting.

Verwerking

Vorbereiding: aangrenzende objecten en oppervlakken beschermen tegen spatten (afkleven of afdekken). Uitbloeiingen, cementresten en kalkresten verwijderen met Lithofin MURO (verdunding 1:20). Bescherm zuurgevoelige oppervlakken.

Toepassing: De ondergrond moet schoon, vrij van olie en vet en goed droog zijn. Het wordt sterk aanbevolen om een proefvlak te plaatsen.

Schud het product goed en giet het in een emmer of verfbak. Indien nodig hoeken, randen en schuine kanten afwerken met een kwast. Breng gelijkmatig aan met een roller. Breng na droging van het oppervlak (1-2 uur) nog een dunne laag aan. Laten drogen.

Bescherm het oppervlak ten minste 3 uur tegen regen. Na 48 uur is het oppervlak volledig belastbaar. Applicatiemateriaal: Schuimroller, kortpolige roller, kwast.

Aanbrengtemperatuur (oppervlak): 15 - 25°C oppervlaktetemperatuur.

Droogtijd: Beloopbaar na ca. 3 uur. De gevormde oppervlakte-film slechts na 24-48 uur blootstellen aan vochtigheid en vervuiling.

Verbruik: Ca. 5 - 25 m²/liter afhankelijk van de ondergrond

Opslag: Afgesloten, koel maar vorstvrij. Kan tot ca. 3 jaar bewaard worden.

Milieubescherming

De oppervlakteactieve stoffen zijn overeenkomstig EG-richtlijn biologisch afbreekbaar. Bevat geen fosfaten.

Opruiming: Waste codes AVV 07 01 99.

Droge en zuivere lege verpakking is via inzamelsystemen recycleerbaar.

Veiligheid

Na het drogen onschadelijk voor de gezondheid. Voor kinderen onbereikbaar bewaren.

UFI: XMN2-20RY-V001-69EK

VOS-grenswaarde cat. i, WB = 140 g/l. Maximaal VOS-gehalte van het gebruiksklare product < 100 g/l.

Ingrediënten: acrylaten, wassen, kleurstoffen, additieven.

Verordening voor gevaarlijke stoffen preparaten

aanduiding b.v. EG-Richtlijn 1272/2008 (CLP):

Buiten het bereik van kinderen houden. Bevat 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON; enthält 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON. Kan een allergische reactie veroorzaken. Na het drogen onschadelijk voor de gezondheid. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

ADR2021: aanduidingen voor transport

VE	VE-aanduiding	gegevens op transportdocument
a) b)	--	geen

Verpakking(VE)

- a) 1 liter fles met kindveiligheidsdop (10 st. per doos)
- b) 5 liter container (2 stuks per doos)

Houd er rekening mee dat de gegevens met betrekking tot milieu en veiligheid gelden voor het (geconcentreerde) product in de vorm waarin het wordt geleverd.

De hier gegeven adviezen zijn uitsluitend van vrijblijvende aard. Het gebruik van het product dient te worden afgestemd op de plaatselijke omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. Wanneer er nog geen ervaring met het product is opgedaan en in geval van twijfel moet het product altijd eerst op een onopvallende plek worden uitgeprobeerd. (BNL1.25gps/12.24)